

MOSAICO HIDRÁULICO, colocación

- Colocar la baldosa hidráulica sobre una superficie bien nivelada, limpia y seca. Un suelo húmedo provocará la aparición de manchas de caliza en la superficie de la baldosa.
- Aplicar el cemento cola en la superficie con ayuda de un peine o rastrillo de dientes gruesos. Encolar igualmente la cara inferior de la losa (doble encolado).
- Colocar con la mano - sin martillo de goma- dejando una junta muy fina (1 a 2 mm, el grosor de la hoja de una espátula).
- Una vez acabada la colocación y el cemento cola seco, limpiar la superficie con mucha agua. Eliminará la fina capa de polvo pigmentado que puede cubrir las baldosas.

Relleno de la junta

- No utilizar nunca cemento de junta tintado. Los pigmentos de color dejarían manchas irreversibles en la baldosa.
- Rellenar el espacio entre las baldosas con la ayuda de una espátula, sin extender por encima de la baldosa.
- Limpiar el exceso de cemento inmediatamente con un paño húmedo.
- No utilizar ácido para quitar el exceso de cemento o para limpiar las marcas del cemento de las juntas.

Tratamiento con un sellador (Mosaic Sealer)

- El tratamiento del sellador se aplica después de la colocación, sobre un suelo limpio y seco.
- Mosaic Sealer es un sellador que minimiza la absorción de agua y grasas.
- Mosaic Sealer reduce significativamente la porosidad de la baldosa hidráulica, protegiéndola de las manchas, sin alterar el aspecto mate natural de las mismas.
- Aplicar el tratamiento con la ayuda de una brocha o de un rodillo, sobre una superficie limpia y seca.
- No aplicar en exceso. El sellador, cuando no es absorbido por la baldosa, se seca en la superficie dejando manchas brillantes.
- Hacer siempre una prueba sobre una losa suelta para observar el grado de absorción de la misma.

Mantenimiento

- Limpiar con jabón Ph neutro (jabón de Marsella, jabón negro, jabón verde, jabón lagarto, etc.) y agua.
- Nunca utilizar detergentes fuertes, ácidos o alcalinos.
- Las manchas resistentes pueden quitarse frotando con un abrasivo tipo Scotch Brite y/o un disolvente.
- La aplicación regular de una cera (para mármol) reaviva los colores y protege las baldosas de cemento hidráulico.

Suelo de uso intensivo

- Tiendas, bares, restaurantes, etc. Estos suelos requieren un tratamiento y un cuidado específico. Por favor, consulte con nuestro servicio de atención al cliente para más información.